

# Π220

ΠΕΤΑΧΤΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ  
ΓΙΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ



*Ισχυρή πρόσφυση!*

Το Π220 εφαρμόζεται εσωτερικά και εξωτερικά ως "πεταχτό" πάνω σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, τούβλο, θερμομονωτικές πλάκες, λειτουργώντας ως συνδετική στρώση ενισχύοντας την πρόσφυση του σοβά που ακολουθεί σε επόμενη φάση.



Σύμφωνα με το πρότυπο EN 998-1



Ιδιαίτερα χαμηλή εκπομπή πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs)



Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος



ΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ



ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ



ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΡΟΥ



ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ &  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



ΥΨΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ



## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **P220** είναι έτοιμο ξηρό κονίαμα με βάση το φαιό τσιμέντο, ασβεστολιθική άμμο ειδικής βόκκομετρίας και ειδικά οργανικά βελτιωτικά πρόσμικτα.

## ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εφαρμόζουμε το προϊόν σε καθαρό υπόστρωμα, διαβρέχουμε καλά την επιφάνεια και εφαρμόζουμε το υλικό. Αναμιγνύουμε το **P220** με καθαρό νερό μέχρι να πετύχουμε την επιθυμητή εργασιμότητα. Η εφαρμογή γίνεται το ίδιο εύκολα είτε με το χέρι με μυστρί είτε με πρέσα σοβατίσματος.

## ΔΙΑΘΕΣΗ



Σε συσκευασία 40 κιλών, σε παλέτα 1,4 τόνου.



Χύδην, σε σιλό πόλεως, σε ακτίνα 100 χλμ από το εργοστάσιο παραγωγής τους, στην Ελευσίνα Αττικής.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάσει των Ευρωπαϊκών προτύπων ΕΛΟΤ EN 998-1:2016

| Μορφή                                      | Τσιμεντοειδής κονία                                       |
|--|---|
| Απόχρωση                                   | Γκρι  |
| Κοκκομετρία                                | Έως και 2 mm  |
| Απαίτηση σε νερό                           | 6,5 lt/σακί 40 kg   |
| Φαινόμενο βάρος ξηρού κονιάματος           | 1,60 ± 0,10 kg/lt   |
| Φαινόμενο βάρος νωπού κονιάματος           | 1,90 ± 0,05 kg/lt   |
| Αντοχή σε θλίψη                            | Κατηγορία CS IV N\mm <sup>2</sup>                         |
| Ταξινόμηση σε αντίδραση σε φωτιά           | Euroclass A1  |
| Υδατοαπορροφητικότητα                      | W <sub>c</sub> 0 kg/(m <sup>2</sup> .min <sup>0,5</sup> ) |
| Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών        | μ=15/35   |
| Θερμική αγωγιμότητα (λ <sub>10,dry</sub> ) | 0,49 W/mK   |
| Πρόσφυση                                   | 0,5 N\mm <sup>2</sup> - FP B                              |
| Ανθεκτικότητα σε κύκλους ψύξης - απόψυξης  | NPD   |
| Χρόνος ζωής στο δοχείο                     | 2 h 20°C  |

## ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

16kg/m<sup>2</sup> ανά cm πάχους τοιχοποιίας.

## ΠΡΟΣΟΧΗ!



Ο χρόνος ανάμιξης δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικός καθώς είναι πιθανή αλλοίωση των ιδιοτήτων του υλικού.



Δεν συνιστάται η χρήση του μίγματος σε συνθήκες ακραίων θερμοκρασιών (παγετός ή καύσωνας).



Το έτοιμο κονίαμα θα πρέπει να εφαρμοστεί εντός 30 λεπτών από την προσθήκη νερού.



Το προϊόν περιέχει τσιμέντο που δημιουργεί αλκαλική αντίδραση με το νερό και ταξινομείται ως 'ερεθιστικό'. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, το σημείο θα πρέπει να πλυθεί άμεσα με άφθονο νερό.



## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε κλειστούς σάκους και σε χώρους προστατευμένους από την υγρασία.



A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ TITAN

Χαλκίδος 22Α, 111 43 Αθήνα, Τ.: 210 2593692,

Fax: 210 2591248 E: intermix@titan.gr

[www.intermix.gr](http://www.intermix.gr)

**ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΑ**