

Φ610

ΕΤΟΙΜΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΣΟΒΑΣ
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ



Υψηλή παραγωγικότητα!

Το **Φ610** εφαρμόζεται εσωτερικά και εξωτερικά όπως ο παραδοσιακός μαρμαροσοβάς φινιρίσματος. Ιδανικό για "τριφτές" τελικές επιφάνειες καθώς επίσης για διάφορες τεχνοτροπίες φινιρίσματος όπως (γραφιάτο, χωριάτικο και μυκονιάτικο κ.α).



ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ



ΧΩΡΙΣ ΠΕΤΑΛΙΔΕΣ




ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΡΟΥ



ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ



ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ



ΥΨΗΛΗ ΕΡΓΑΣΙΜΟΤΗΤΑ



Σύμφωνα με το πρότυπο EN 998-1



Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **Φ610** είναι έτοιμο ξηρό κονίαμα φινιρίσματος με βάση το λευκό τσιμέντο, ειδικής κοκκομετρίας ασβεστολιθικής άμμου, υδράσβεστο και ειδικά οργανικά βελτιωτικά πρόσμικτα. Για τη χρήση του απαιτείται μόνο προσθήκη νερού.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αναμιγνύουμε το **Φ610** με καθαρό νερό μέχρι να πετύχουμε την επιθυμητή εργασιμότητα. Η ανάμιξη γίνεται το ίδιο εύκολα είτε με το χέρι είτε με κάθε είδους αναδευτήρα ή πρέσα.

Έπειτα το νωπό κονίαμα εφαρμόζεται όπως ο κοινός παραδοσιακός μαρμαροσοβάς σε πάχος περίπου 5mm. Ακολουθεί τρίψιμο της επιφάνειας με κατάλληλο τριβίδι, αφού "τραβήξει" επαρκώς. Ο χρόνος κατεργασίας εξαρτάται από την απορροφητικότητα του υποστρώματος, τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και την εργασιμότητα του μίγματος.

ΔΙΑΘΕΣΗ



Σε συσκευασία 30 κιλών, σε παλέτα 1,44 τόνου.



Χύδην, σε σιλό πόλεως, σε ακτίνα 100 χλμ από το εργοστάσιο παραγωγής τους, στην Ελευσίνα Αττικής.

ΠΡΟΣΟΧΗ!



Ο χρόνος ανάμιξης δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικός καθώς είναι πιθανή αλλοίωση των ιδιοτήτων του υλικού.



Δεν συνιστάται η χρήση του μίγματος σε συνθήκες ακραίων θερμοκρασιών (παγετός ή καύσωνας).



Το έτοιμο κονίαμα θα πρέπει να εφαρμοστεί εντός 30 λεπτών από την προσθήκη νερού.



Το προϊόν περιέχει τσιμέντο που δημιουργεί αλκαλική αντίδραση με το νερό και ταξινομείται ως 'ερεθιστικό'. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, το σημείο θα πρέπει να πλυθεί άμεσα με άφθονο νερό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάσει των Ευρωπαϊκών προτύπων ΕΛΟΤ EN 998-1:2016

Μορφή	Τσιμεντοειδής κονία
Απόχρωση	Υπόλευκη
Κοκκομετρία	Έως και 1,4 mm
Απαίτηση σε νερό	6,5 lt/σακί 30 kg
Φαινόμενο βάρος ξηρού κονιάματος	1,50 ± 0,10 kg/lt
Φαινόμενο βάρος νωπού κονιάματος	1,85 ± 0,05 kg/lt
Αντοχή σε θλίψη	Κατηγορία CS II N\mm ²
Ταξινόμηση σε αντίδραση σε φωτιά	Euroclass A1
Υδατοαπορροφητικότητα	W _c 0 kg/(m ² .min ^{0,5})
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ=5/20
Θερμική αγωγιμότητα (λ _{10,dry})	0,45 W/mK
Πρόσφυση	0,30 N\mm ² - FP B
Ανθεκτικότητα σε κύκλους ψύξης - απόψυξης	NPD
Χρόνος ζωής στο δοχείο	2 h 20°C

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

15kg/m² ανά cm πάχους τοιχοποιίας.



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε κλειστούς σάκους και σε χώρους προστατευμένους από την υγρασία.



INTERMIX

A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Χαλκίδος 22Α, 111 43 Αθήνα, Τ.: 210 2593692,

Fax: 210 2591248 E: intermix@titan.gr

www.intermix.gr

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΑ