

# fino plus+

ΛΕΥΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ  
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ  
ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ



*Μεταξένια υφή!*

Ο στόκος **finoplus+** είναι ένα λεπτόκοκκο υλικό σπατουλαρίσματος για την τέλεια εξομάλυνση επιφανειών από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα και πορομπετόν, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους που πρόκειται να βαφούν. Απλώνεται εύκολα στην επιφάνεια χωρίς ανάγκη ασταρώματος και προετοιμασίας με λαδόστοκους.



ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΒΑΨΙΜΟ ΣΕ 12 ΩΡΕΣ



ΑΠΟΛΥΤΑ ΛΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ



ΔΟΥΛΕΥΕΤΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ



ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΟ ΤΡΙΨΙΜΟ



ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΡΕΜΕΤΙΑ



ΦΙΛΙΚΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ &  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



Σύμφωνα με το πρότυπο EN 998-1 (GP/CSII)

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμη λευκή υπερ-λεπτόκοκκη κονία νέας γενιάς με βάση το λευκό τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής (I-52,5), επιλεγμένα αδρανή υψηλής λευκότητας και ειδικά ακρυλικά πρόσθετα για τη βελτίωση της πρόσφυσης. Παρουσιάζει εξαιρετική εργασιμότητα, τρίβεται εύκολα και αποδίδει μια απόλυτα λεία τελική επιφάνεια. Η προσεγμένη κοκκομετρική διαβάθμιση του προϊόντος, εξασφαλίζει πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα ακόμη και στις πιο απαιτητικές επιφάνειες. Αναπνέει και είναι φιλικός προς το περιβάλλον.

## ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελέγξτε την επιφάνεια ώστε να είναι καθαρή από σκόνες, λίπη και σαθρά υλικά. Αν υπάρχουν ρωγμές στον τοίχο, αυτές θα πρέπει να επισκευαστούν πριν γίνει το στοκάρισμα. Αναμίξτε σε καθαρό κάδο με καθαρό νερό, χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό δράπανο χαμηλών στροφών, την ποσότητα που χρειάζεστε με αναλογία 2,5 μέρη σκόνης προς 1 μέρος νερού, μέχρι να δημιουργηθεί μια ομοιογενής πάστα χωρίς σβόλους. Αφήστε το μίγμα 5-10 λεπτά και ανακατέψτε πάλι. Το υλικό παραμένει εργάσιμο για περίπου 2 ώρες. Με τη βοήθεια μεταλλικής σπάτουλας εφαρμόστε πρώτα μια στρώση για αστάρωμα και κατόπιν μια δεύτερη στρώση μετά από 4-5 ώρες. Στρώστε κατά τον συνήθη τρόπο. Να μη χρησιμοποιείται σε πάχος μεγαλύτερο των 2 mm, γιατί υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης ρωγμών.

## ΔΙΑΘΕΣΗ



Σε σάκους των 20kg, σε παλέτα των 1080kg (54 χάρτινοι σάκοι των 20kg)



## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης, σε άθικτη συσκευασία και ξηρό περιβάλλον: 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

## ΠΡΟΣΟΧΗ!



Το περιεχόμενο του σάκου πρέπει να προστατεύεται από την υγρασία. Δεν συνιστάται η χρήση του υλικού όταν επικρατούν συνθήκες παγετού ή καύσωνα (θερμοκρασία εφαρμογής +5°C έως +35°C)

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάσει των Ευρωπαϊκών προτύπων EN 998-1 (GP/CSII)

Μέγιστος κόκκος	90μm
Φαινόμενο ειδικό βάρος ξηρού κονιάματος	1100 kg/m <sup>3</sup>
Αντοχή σε θλίψη στις 28 ημέρες	4,0 MPa Κατηγορία CS II (EN 1015-11)
Αντοχή σε κάμψη στις 28 ημέρες	1,5 MPa (EN 1015-11)
Μορφή	Λευκή σκόνη
Λευκότητα	>94 (ASTM E313-20)

## ΝΕΡΟ ΑΝΑΜΙΞΗΣ

Αναλογία περίπου 2,5 μέρη σκόνης προς ένα μέρος νερού.

## ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Για την κάλυψη 1 m<sup>2</sup>, με πάχος 1 mm, απαιτείται περίπου 1 kg κονιάματος.

## ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

Περιέχει κατά κύριο λόγο συνήθη δομικά υλικά, τσιμέντο και αδρανή, συνεπώς απαιτούνται τα ίδια μέτρα προστασίας που επιβάλλονται από τη χρήση των παραπάνω υλικών.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα Τεχνικά Έντυπα πριν από κάθε χρήση. Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται στο παρόν βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.



Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ  
Χαλκίδος 22Α, 111 43 Αθήνα, Τ.: 210 2593692,  
Fax: 210 2591248 E: intermix@titan.gr  
[www.intermix.gr](http://www.intermix.gr)

**ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΑ**