

Έτοιμο Κονίαμα Επικάλυψης (Πλήρωσης) Δαπέδων Υψηλών Αντοχών

Ιδιότητες - Περιγραφή

Το C-25 είναι έτοιμο ξηρό γκρι κονίαμα δαπέδων με βάση το φαιό τσιμέντο, ειδικής κοκκομετρίας ασβεστολιθική άμμο και ειδικά οργανικά βελτιωτικά πρόσμικτα. Για τη χρήση του απαιτείται μόνο προσθήκη νερού.

Χαρακτηρίζεται από:

- Σταθερή ποιότητα προϊόντος
 - Υψηλές μηχανικές αντοχές
 - Άριστη πρόσφυση
 - Υψηλή παραγωγικότητα με σημαντική μείωση του χρόνου και του κόστους αποπεράτωσης.
 - Εξασφαλισμένη άριστη ποιότητα της τελικής επιφάνειας (χωρίς ρωγμές) με μηδαμινή σχεδόν συρρίκνωση.
- Πιστοποιημένο με σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 13813 CT-C12-F5, κονίαμα πλήρωσης δαπέδων για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Πεδίο Εφαρμογής

Το C-25 εφαρμόζεται ως γέμισμα δαπέδου υψηλών αντοχών, για βιομηχανικά δάπεδα καθώς και ως υπόστρωμα σε εγκαταστάσεις ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Τρόπος χρήσης

Αναμιγνύουμε το C-25 με καθαρό νερό μέχρι να πετύχουμε την επιθυμητή εργασιμότητα.

Η ανάμιξη γίνεται το ίδιο εύκολα είτε με το χέρι είτε με κάθε είδους αναδευτήρα ή πρέσα. Το C-25 εφαρμόζεται κατά τα γνωστά όπως κάθε εξομαλυντική τσιμεντοκονία δαπέδων. Για την εφαρμογή του C-25 μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε πρέσα σοβατίσματος είτε εμβολοφόρα είτε κοχλιοφόρα.

Κατανάλωση

Ενδεικτική κατανάλωση 17kg/m² ανά cm πάχους

Συσκευασία

Χύδην σε σιλό πόλεως
Σάκοι 40kg - Παλέτα 1,4 tv

Αποθήκευση

Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε κλειστούς σάκους και σε χώρους προστατευμένους από την υγρασία

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή:	τσιμεντοειδής κονίαμα
Απόχρωση:	γκρι
Κοκκομετρία:	Μέγιστο 4mm
Απαιτήση σε νερό:	6,5lt/σακί 40 Kg
Φαινόμενο βάρος ξηρού κονιάματος:	1,60 ± 0,10 Kg/Lt
Φαινόμενο βάρος υγρού κονιάματος:	1,85 ± 0,05 Kg/Lt
Αντοχή σε θλίψη 28ημερών: (EN 1015-11)	Κατηγορία C25
Αντοχή σε κάμψη 28 ημερών: (EN 1015-11)	Κατηγορία F5
Χρόνος ζωής στο δοχείο:	2,0 h στους 20° C
Αντίσταση στη φωτιά: (EN 998-2)	Κλάση A1

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Ο χρόνος ανάμιξης δεν πρέπει να είναι παρατεταμένος για να μην αλλοιωθούν οι ιδιότητες του υλικού
- Δεν συνιστάται η χρήση του μίγματος σε συνθήκες παγετού ή καύσωνα
- Το έτοιμο κονίαμα πρέπει να καταναλώνεται μέσα σε 30 λεπτά από την προσθήκη νερού
- Το προϊόν περιέχει τσιμέντο το οποίο αντιδρά αλκαλικά με το νερό και ταξινομείται ως ερεθιστικό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια η περιοχή θα πρέπει να πλυθεί χωρίς καθυστέρηση, με άφθονο νερό

C-25



Έτοιμο Κονίαμα Επικάλυψης (Πλήρωσης) Δαπέδων Υψηλών Αντοχών

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ . ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΟΣ 22Α - Τ.Κ.11143 12			
ΕΛΟΤ EN 13813:2002 CT-C25-F5 ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ : C25 ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ: INTERMIX Νο 22			
Αντοχή σε θλίψη	Κατηγορία C25	minimum τιμή	N\mm ²
Ταξινόμηση σε αντίδραση σε φωτιά	Euroclass A1		
Αποδέσμευση Διαβρωτικών Υλικών	CT		
Αντοχή σε κάμψη	Κατηγορία F5	minimum τιμή	N\mm ²
Ηχομόνωση , Απορρόφηση Ήχου	NPD		
Θερμική Αντίσταση, Χημική Αντίσταση	NPD		
Υδατοπερατότητα , Ατμοπερατότητα	NPD		