

Έτοιμο Κονίαμα Επικάλυψης (Πλήρωσης) Δαπέδων

Ιδιότητες - Περιγραφή

Το Δ-420 είναι έτοιμο ξηρό γκρι κονίαμα δαπέδων με βάση το φαιό τσιμέντο, ειδικής κοκκομετρίας ασβεστολιθική άμμο και ειδικά οργανικά βελτιωτικά πρόσμικτα. Για τη χρήση του απαιτείται μόνο προσθήκη νερού.

Χαρακτηρίζεται από:

- Σταθερή ποιότητα προϊόντος
- Υψηλές μηχανικές αντοχές
- Άριστη πρόσφυση
- Λεία τελική επιφάνεια
- Υψηλή παραγωγικότητα με σημαντική μείωση του χρόνου και του κόστους αποπεράτωσης.
- Εξασφαλισμένη άριστη ποιότητα της τελικής επιφάνειας (χωρίς ρωγμές) με μηδαμινή σχεδόν συρρίκνωση.

Πιστοποιημένο με σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 13813 CT-C5-F1, κονίαμα πλήρωσης δαπέδων για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Πεδίο Εφαρμογής

Το Δ-420 εφαρμόζεται ως γέμισμα δαπέδου καθώς και ως εξομαλυντική τσιμεντοκονία (με ελάχιστο πάχος 3cm) για την κατασκευή δαπέδων όπου πρόκειται να τοποθετηθούν πλακίδια παντός τύπου, μαρμάρων κτλ.

Τρόπος χρήσης

Αναμιγνύουμε το Δ-420 με καθαρό νερό μέχρι να πετύχουμε την επιθυμητή εργασιμότητα.

Η ανάμιξη γίνεται το ίδιο εύκολα είτε με το χέρι είτε με κάθε είδους αναδευτήρα ή πρέσα. Το Δ-420 εφαρμόζεται κατά τα γνωστά όπως κάθε εξομαλυντική τσιμεντοκονία δαπέδων

Για την εφαρμογή του Δ-420 μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε πρέσα σοβατίσματος είτε εμβολοφόρα είτε κοχλιοφόρα.

Κατανάλωση

Ενδεικτική κατανάλωση 16kg/m² ανά cm πάχους

Συσκευασία

Χύδην σε σιλό πόλεως
Σάκοι 40kg - Παλέτα 1,4 tv

Αποθήκευση

Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε κλειστούς σάκους και σε χώρους προστατευμένους από την υγρασία

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή:	τσιμεντοειδής κονία
Απόχρωση:	γκρι
Κοκκομετρία:	Μέγιστο 2mm
Απαιτήση σε νερό:	6,5lt/σακί 40 Kg
Φαινόμενο βάρος ξηρού κονιάματος:	1,6 ± 0,10 Kg/Lt
Φαινόμενο βάρος υγρού κονιάματος:	1,85 ± 0,05 Kg/Lt
Αντοχή σε θλίψη:	Κατηγορία C5
Ταξινόμηση σε αντίδραση σε φωτιά	Euroclass A1
Χρόνος ζωής στο δοχείο:	2,0 h στους 20° C
Αντοχή σε κάμψη:	Κατηγορία F1

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Ο χρόνος ανάμιξης δεν πρέπει να είναι παρατεταμένος για να μην αλλοιωθούν οι ιδιότητες του υλικού
- Δεν συνιστάται η χρήση του μίγματος σε συνθήκες παγετού ή καύσωνα
- Το έτοιμο κονίαμα πρέπει να καταναλώνεται μέσα σε 30 λεπτά από την προσθήκη νερού
- Το προϊόν περιέχει τσιμέντο το οποίο αντιδρά αλκαλικά με το νερό και ταξινομείται ως ερεθιστικό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια η περιοχή θα πρέπει να πλυθεί χωρίς καθυστέρηση, με άφθονο νερό

Δ-420



Έτοιμο Κονίαμα Επικάλυψης (Πλήρωσης) Δαπέδων



ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ . ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΟΣ 22Α - Τ.Κ.11143
12

ΕΛΟΤ EN 13813:2002 CT-C5-F1
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΗ : Δ420
ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ: INTERMIX Νο 21

Αντοχή σε θλίψη	Κατηγορία C5	minimum τιμή	N/mm ²
Ταξινόμηση σε αντίδραση σε φωτιά	Euroclass A1		
Αποδέσμευση Διαβρωτικών Υλικών	CT		
Αντοχή σε κάμψη	Κατηγορία F1	minimum τιμή	N/mm ²
Ηχομόνωση , Απορρόφηση Ήχου	NPD		
Θερμική Αντίσταση, Χημική Αντίσταση	NPD		
Υδατοπερατότητα , Ατμοπερατότητα	NPD		

