

Έτοιμος Λευκός Σοβάς Φινιρίσματος

Ιδιότητες - Περιγραφή

Το Φ-610 είναι έτοιμο ξηρό κονίαμα λευκού φινιρίσματος με βάση το λευκό τσιμέντο, ειδικής κοκκομετρίας ασβεστολιθικής αμμου, υδράσβεστο και ειδικά οργανικά βελτιωτικά πρόσμεικτα. Για τη χρήση του απαιτείται μόνο προσθήκη νερού.

Χαρακτηρίζεται από:

- Σταθερή ποιότητα προϊόντος
- Ικανότητα διαπνοής του δομικού στοιχείου
- Άριστη πρόσφυση στο υπόστρωμα
- Υψηλή παραγωγικότητα με σημαντική μείωση του χρόνου και του κόστους αποπεράτωσης, .
- Εξασφαλισμένη άριστη ποιότητα της τελικής επιφάνειας (χωρίς πεταλίδες απο τον ασβέστη) ακόμα και σε ορεινά και παραθαλάσσια μέρη με αυξημένη υγρασία.

Πιστοποιημένο με σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 998-2, ως λευκό κονίαμα επιχρίσματος (φινιρίσματος) για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Πεδίο Εφαρμογής

Το Φ-610 εφαρμόζεται εσωτερικά και εξωτερικά όπως ο παραδοσιακός μαρμαροσοβάς όπου συνήθως αντικαθιστά. Ειδανικό για "τριφτές" τελικές επιφάνειες καθώς επίσης για διάφορες τεχνοτροπίες φινιρίσματος όπως (γραφίατο, χωριάτικο και μυκονιάτικο κ.α).

Τρόπος χρήσης

Αναμιγνύουμε το Φ-610 με καθαρό νερό μέχρι να πετύχουμε την επιθυμητή εργασιμότητα. Η ανάμιξη γίνεται το ίδιο εύκολα είτε με το χέρι είτε με καθε είδους αναδευτήρα ή πρέσα. Έπειτα το νωπό κονίαμα εφαρμόζεται όπως ο κοινός παραδοσιακός μαρμαροσοβάς σε πάχος περίπου 5mm Ακολουθεί τρίψιμο της επιφάνειας με κατάλληλο τριβίδι, αφού "τραβήξει" επαρκώς. Ο χρόνος κατεργασίας εξαρτάται από την απορροφητικότητα του υποστρώματος, τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και την εργασιμότητα του μείγματος.

Κατανάλωση

Ενδεικτική κατανάλωση 15kg/m² ανά cm πάχους

Συσκευασία

Χύδην σε σιλό πόλεως
Σάκοι 30 Kg - Παλέτα 1,44 τυ

Αποθήκευση

Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε κλειστούς σάκους και σε χώρους προστατευμένους από την υγρασία

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή:	τσιμεντοειδής κονία
Απόχρωση:	υπόλευκη
Κοκκομετρία:	Μέγιστο 1,4 mm
Απαιτήση σε νερό:	6,5 lt/σακί 30 Kg
Φαινόμενο βάρος ξηρού κονιάματος:	1,50 ± 0,10 Kg/Lt
Φαινόμενο βάρος νωπού κονιάματος:	1,85 ± 0,05 Kg/Lt
Αντοχή σε θλίψη 28 ημερών: (EN 1015-11)	Κατηγορία CS II N/mm ²
Αντοχή σε κάμψη 28 ημερών: (EN 1015-11)	1,00 ± 0,20 N/mm ²
Αντοχή σε πρόσφυση 28 ημερών: (EN 1052-3)	0,3 N/mm ² - FP B
Τριχοειδής απορρόφηση νερού (EN 1015-18)	W0
Θερμική αγωγιμότητα: (λ _{10,dry}) (EN 1745)	0,45 W/mK
Χρόνος ζωής στο δοχείο	2 h στους 20° C
Αντίσταση στη φωτιά: (EN 998-2)	Κλάση A1

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Ο χρόνος ανάμιξης δεν πρέπει να είναι παρατεταμένος για να μην αλλοιωθούν οι ιδιότητες του υλικού
- Δεν συνιστάται η χρήση του μίγματος σε συνθήκες παγετού ή καύσωνα
- Το έτοιμο κονίαμα πρέπει να καταναλώνεται μέσα σε 30 λεπτά από την προσθήκη νερού
- Το προϊόν περιέχει τσιμέντο το οποίο αντιδρά αλκαλικά με το νερό και ταξινομείται ως ερεθιστικό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια η περιοχή θα πρέπει να πλυθεί χωρίς καθυστέρηση, με άφθονο νερό



Έτοιμος Λευκός Σοβάς Φινιρίσματος



ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ . ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΟΣ 22Α - Τ.Κ.11143
12

ΕΛΟΤ EN 998-1:2016
ΛΕΥΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ : Φ610
ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ: INTERMIX Νο 3

Αντοχή σε θλίψη	Κατηγορία CS II	minimum τιμή	N/mm ²
Ταξινόμηση σε αντίδραση σε φωτιά	Euroclass A1		
Υδατοαπορροφητικότητα	W 0	maximum τιμή	kg/m ² x min- ^{1/2}
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ=5/20	(βασισμένο στη πυκνότητα)	
Θερμική αγωγιμότητα (λ _{10,dry})	0,45	maximum τιμή	W/mK
Πρόσφυση	0,3 N/mm ² - FP B		
Ανθεκτικότητα σε κύκλους ψύξης - απόψυξης	NPD		