

Γκρί Βασικός Σοβάς

Ιδιότητες - Περιγραφή

Το Σ-340 είναι έτοιμο ξηρό κονίαμα βασικής στρώσης σοβά (λάσπωματος) που περιέχει ειδικής κοκκομετρίας ασβεστολιθική αμμο, υδράσβεστο και ειδικά οργανικά βελτιωτικά πρόσμεικτα. Για τη χρήση του απαιτείται μόνο προσθήκη νερού.

Χαρακτηρίζεται από:

- Σταθερή ποιότητα προϊόντος
- Αποτέλεσμα χωρίς ρηγματώσεις όπως του παραδοσιακού σοβά (λόγω ασβέστη)
- Άριστη πρόσφυση στο υπόστρωμα
- Υψηλή παραγωγικότητα με σημαντική μείωση του χρόνου και του κόστους αποπεράτωσης.
- Σημαντική αποφυγή απώλειας υλικών κατά την εφαρμογή.

Πιστοποιημένο με σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 998-1, ως γκρί βασικός σοβάς για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Πεδίο Εφαρμογής

Το Σ-340 εφαρμόζεται εσωτερικά και εξωτερικά όπως ο παραδοσιακός σοβάς. Ιδανικό για βασική στρώση σοβά (λάσπωμα), γέμισμα, μερμετια. Το αποτέλεσμα του χαρακτηρίζεται ιδανικό ώστε να εφαρμοστεί μετά το φινίρισμα.

Τρόπος χρήσης

Αναμιγνύουμε το Σ-340 με καθαρό νερό μέχρι να πετύχουμε την επιθυμητή εργασιμότητα. Η ανάμιξη γίνεται το ίδιο εύκολα είτε με το χέρι είτε με κάθε είδους αναδευτήρα. Στη συνέχεια το νωπό κονίαμα διαστρώνεται όπως η κοινή λάσπη. Ο χρόνος κατεργασίας εξαρτάται από την απορροφητικότητα του υποστρώματος, τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και την εργασιμότητα του μίγματος.

Κατανάλωση

Ενδεικτική κατανάλωση 16kg/m² ανά cm πάχους

Συσκευασία

Χύδην σε σιλό πόλεως
Σάκοι 40 Kg - Παλέτα 1,4 tv

Αποθήκευση

Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε κλειστούς σάκους και σε χώρους προστατευμένους από την υγρασία

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή:	τσιμεντοειδής κονία
Απόχρωση:	γκρί
Κοκκομετρία:	Μέγιστο 4 mm
Απαιτήση σε νερό:	6,5 lt/σακί 30 Kg
Φαινόμενο βάρος ξηρού κονιάματος:	1,60 ± 0,10 Kg/Lt
Φαινόμενο βάρος νωπού κονιάματος:	1,80 ± 0,05 Kg/Lt
Αντοχή σε θλίψη 28 ημερών: (EN 1015-11)	Κατηγορία CS II N/mm ²
Αντοχή σε κάμψη 28 ημερών: (EN 1015-11)	1,30 ± 0,20 N/mm ²
Αντοχή σε πρόσφυση 28 ημερών: (EN 1052-3)	0,20 N/mm ² - FP:A
Τριχοειδής απορρόφηση νερού (EN 1015-18)	W0
Θερμική αγωγιμότητα: (λ10, dry) (EN 1745)	0,79 W/mK
Χρόνος ζωής στο δοχείο	2 h στους 20° C
Αντίσταση στη φωτιά: (EN 998-2)	Κλάση A1

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Ο χρόνος ανάμιξης δεν πρέπει να είναι παρατεταμένος για να μην αλλοιωθούν οι ιδιότητες του υλικού
- Δεν συνιστάται η χρήση του μίγματος σε συνθήκες παγετού ή καύσωνα
- Υπερβολική προσθήκη νερού μειώνει τις αντοχές με πιθανότητα να δημιουργηθούν ρωγμές
- Το προϊόν περιέχει τσιμέντο το οποίο αντιδρά αλκαλικά με το νερό και ταξινομείται ως ερεθιστικό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια η περιοχή θα πρέπει να πλυθεί χωρίς καθυστέρηση, με άφθονο νερό

Γκρί Βασικός Σοβάς



ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ . ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΟΣ 22Α - Τ.Κ.11143
12

ΕΛΟΤ EN 998-1:2016
ΓΚΡΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ : Σ340
ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ: INTERMIX Νο 2

Αντοχή σε θλίψη	Κατηγορία CS II	minimum τιμή	N/mm ²
Ταξινόμηση σε αντίδραση σε φωτιά	Euroclass A1		
Υδατοαπορροφητικότητα	W 0	maximum τιμή	kg/m ² x min ^{-1/2}
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ=15/35	(βασισμένο στη πυκνότητα)	
Θερμική αγωγιμότητα (λ _{10,dry})	0,79	maximum τιμή	W/mK
Πρόσφυση	0,2 N/mm ² - FP A		
Ανθεκτικότητα σε κύκλους ψύξης – απόψυξης	NPD		