

M610 RAPID

ΛΕΥΚΟΣ ΤΑΧΥΠΗΚΤΟΣ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ



*Εξοικονόμηση χρόνου & κόστους
(σε 1 έως 4 ώρες, εφαρμογή
2ης στρώσης σοβά)*

Το **M610 Rapid** χρησιμοποιείται ως κονίαμα
επισκευής επιχρισμάτων, σε τοίχους & ταβάνια,
σε πάχη 3-30 mm (τοπικά έως 50mm).
Ιδανικό σε έργα όπου απαιτείται ταχύτητα
παράδοσης.



Σύμφωνα με το πρότυπο EN 998-1



Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος



ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ
ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ



ΧΩΡΙΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΙΣ
ΣΥΡΙΡΙΚΝΩΣΗΣ



ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ



ΧΩΡΙΣ ΠΕΤΑΛΙΔΕΣ



ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΡΟΥ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ &
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΔΑΠΕΔΟ	ΕΠΙΣΚΕΥΗ	ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΕΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ Δ440 C25	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ REBUILT R4 ΣΟΒΑΣ M610 RAPID	ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ DRYBUILT S2	ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ STEREA STEREA PRO STEREA FLEX

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **M610 Rapid** είναι ένα ταχύπηκτο, ρητινούχο, τσιμεντοειδές, κονίαμα επισκευής σοβάδων και μη δομικών στοιχείων τοιχοποιίας. Αποτελείται από λευκό τσιμέντο υψηλής ποιότητας, ασβεστολιθικά αδρανή διαβαθμισμένης κοκκομετρίας και ενεργά πρόσθετα τα οποία διασφαλίζουν υψηλή πρόσφυση, γρήγορη ωρίμανση, απουσία ρηγματώσεων συρρίκνωσης κατά την εφαρμογή, άριστη εργασιμότητα και θιξοτροπία. Δεν περιέχει υδράσβεστο στη σύνθεσή του. Για τη χρήση του απαιτείται μόνο προσθήκη νερού. Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου GP CS III, W_c0 κατά EN 998-1.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αναμίξτε το **M610 Rapid** με την απαραίτητη ποσότητα καθαρού νερού με τη βοήθεια ηλεκτρικού αναδευτήρα χαμηλών στροφών. Εφαρμόστε το νωπό κονίαμα στην επιφάνεια με χρήση κατάλληλης μεταλλικής σπάτουλας, μυστριού ή φραγκόφτυαρου σε πάχη 3-30mm ανά στρώση (τοπικά έως 50mm). Εξομαλύνετε την επιφάνεια με κατάλληλο τριβίδι, αναλόγως επιθυμητού αποτελέσματος, κι αφού το υλικό αρχίζει να «τραβάει» επαρκώς. Συστήνεται ο οπλισμός με χρήση αντιαλκαλικού υαλοπλέγματος σε αρμούς ενώσεως ανόμων υλικών. Δυνατότητα διαδοχικής στρώσης υλικού μετά από 1 έως 4 ώρες, αναλόγως πάχους & συνθηκών εφαρμογής.

ΔΙΑΘΕΣΗ



Σε συσκευασία 25 κιλών,
σε παλέτα 1,5 τόνων.

ΠΡΟΣΟΧΗ!



Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες, υποστρώματος & περιβάλλοντος, κάτω από +5°C και πάνω από +35°C.



Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση επικείμενης βροχόπτωσης τουλάχιστον για τις επόμενες 24 ώρες από την εφαρμογή.



Συνιστάται η προστασία των επιφανειών από έντονα ρεύματα αέρα & άμεση, έντονη ηλιακή ακτινοβολία με χρήση προστατευτικών καλυμμάτων ("λινάτσα").



Διαβρέξτε ελαφρώς, περιοδικά, την επιφάνεια εφαρμογής σε περιόδους υψηλών θερμοκρασιών (θερινοί μήνες).



Μην προσθέτετε επιπλέον νερό ή/και τσιμέντο, γύψο, ασβέστη, ή άλλα υλικά που μπορεί να επηρεάζουν τις ιδιότητες του κονιάματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάσει των Ευρωπαϊκών προτύπων ΕΛΟΤ EN 998-1:2016

Μορφή	Τσιμεντοειδής κονία
Απόχρωση	Υπόλευκη
Κοκκομετρία	Έως και 1,4 mm
Απαίτηση σε νερό	5-5,5kg νερού ανά 25kg
Φαινόμενο βάρος ξηρού κονιάματος	1,6 ± 0,05 kg/lt
Φαινόμενο βάρος νωπού κονιάματος	1,75 ± 0,05 kg/lt
Αντοχή σε θλίψη	≥3,5N/mm ²
Ταξινόμηση σε αντίδραση σε φωτιά	Euroclass A1
Υδατοαπορρόφηση	≤0,8 kg/m ² .min ^{0,5}
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ≤15
Θερμική αγωγιμότητα (λ _{10, dry})	0,61 W/mK
Πρόσφυση	>0,6 N/mm ² - FP B
Χρόνος ζωής στο δοχείο	45min @ 20°C
Πάχος εφαρμογής ανά στρώση	3-30mm ανά στρώση

ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1,4-1,5 Kg/m²/mm



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, στην σφραγισμένη, αρχική συσκευασία, σε δροσερό και ξηρό μέρος, με καλό εξαερισμό.



INTERMIX
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ TITAN

A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ TITAN

Χαλκίδος 22Α, 111 43 Αθήνα, Τ.: 210 2591111,
Fax: 210 2591248 E: info@intermix.gr
www.intermix.gr

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΑ