

Χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης τελικών επιχρισμάτων

Περιγραφή

Το **ThermaFinish Primer** είναι ένα οργανικό αστάρι υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσης, με χαλαζιακά αδρανή κι ειδικά πρόσθετα. Είναι έτοιμο προς χρήση, με δυνατότητα χρωματισμού σε πλήθος αποχρώσεων του συστήματος χρωματισμού Intermix Color System.

Ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτηρίων.

Πεδία Εφαρμογής

Το **ThermaFinish Primer** μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αστάρι πρόσφυσης, πλήρωσης κι ομογενοποίησης υποστρώματος πριν την εφαρμογή τελικών επιχρισμάτων σε μορφή πάστας (σειρά ThermaFinish της INTERMIX). Εφαρμόζεται σε συνήθη υποστρώματα από: τσιμεντοκονίες, σοβά, σκυρόδεμα, ξηρά δόμηση, βαμμένες επιφάνειες.

Κατάλληλο για εσωτερική & εξωτερική χρήση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Βάση	Ακρυλική
Χρώμα	Λευκό/Εγχρωμο
Μέγιστη κοκκομετρία	<0,8 mm
Πυκνότητα	1,35±0,05kg/cm ³

Χαρακτηριστικά Εφαρμογής @ 23°C / 50% RH

Αραίωση	0%
Θερμοκρασία εφαρμογής	5οC-35οC
Χρόνος στεγνώματος	4-6 ώρες 0,15—0,2 – 3,0 Kg/m ² ανάλογως της κοκκομετρίας
Κατανάλωση	

Οδηγίες Εφαρμογής

1. ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: Το υπόστρωμα εφαρμογής θα πρέπει να είναι καθαρό, συμπαγές, απαλλαγμένο από σαθρά τμήματα, σκόνες, λάδια, πίσσες, ασβέστη κλπ.

2. ΑΝΑΜΙΞΗ: Δεν απαιτείται προσθήκη νερού ανάμιξης. Αναδεύετε το προϊόν πριν από τη χρήση με μηχανικό δράπανο χαμηλών στροφών για ομογενοποίηση (ομοιόμορφη κατανομή των περιεχόμενων αδρανών).

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Εφαρμόστε με χρήση ρολού ή πινέλου, σε μία στρώση κι αφήστε να στεγνώσει τουλάχιστον για 4 ώρες περίπου (ανάλογως καιρικών συνθηκών) πριν την εφαρμογή του τελικού διακοσμητικού επιχρίσματος.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Αφαιρέστε από τα εργαλεία όσο το δυνατόν περισσότερο προϊόν, όσο αυτό είναι νωπό, και καθαρίστε με χρήση νερού. Όταν το υλικό σκληρυνθεί αφαιρείται με μηχανικά μέσα.

Χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης τελικών επιχρισμάτων

Σημαντικές Σημειώσεις

Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες, υποστρώματος & περιβάλλοντος, κάτω από +5°C και πάνω από +35°C.

Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση επικείμενης βροχοπτώσης τουλάχιστον για τις επόμενες 24 ώρες από την εφαρμογή.

Συνιστάται η προστασία των επιφανειών από έντονα ρεύματα αέρα & άμεση, έντονη ηλιακή ακτινοβολία με χρήση προστατευτικών καλυμμάτων ("λινάτσα").

Αναδεύετε το προϊόν πριν από τη χρήση και σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής με μηχανικό δρόπανο.

Μην προσθέτετε επιπλέον νερό ή/καιτσιμέντο, γύψο, ασβέστη, ή άλλα υλικά που μπορεί να επηρεάζουν τις ιδιότητες του κοιμάματος.

Συσκευασία - Αποχρώσεις

Πλαστικά δοχεία των 15 Kg (παλέτα των 44 δοχείων), σε λευκή ή διάφανη βάση.

Χρόνος ζωής – Αποθήκευση

Για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, στην σφραγισμένη, αρχική συσκευασία, σε δροσερό και ξηρό μέρος, με καλό εξαερισμό.

Παρατηρήσεις

Τα ενσაკισμένα προϊόντα **INTERMIX** βοηθούν να διατηρείται το περιβάλλον καθαρό.

- Μειώνουν τη φύρα και τις απώλειες των υλικών.
- Μειώνουν τη ρύπανση του περιβάλλοντος χώρου.
- Η συσκευασία τους είναι πλήρως ανακυκλώσιμη.

Χρωματισμός

Χρωματίζεται σε πλήθος αποχρώσεων του Συστήματος Χρωματισμού Intermix Color System.

Κατανάλωση

0,15—0,20 Kg/m²

Εξαρτάται από την το είδος του υποστρώματος, τη μέθοδο, τα εργαλεία και τις συνθήκες εφαρμογής.

Αποθήκευση



Βροχή



Ήλιος



Αέρας