

Έτοιμος Λευκός Μαρμαροσοβάς Φινιρίσματος

Ιδιότητες - Περιγραφή

Το Φ-510 είναι έτοιμο ξηρό κονίαμα λευκού φινιρίσματος με βάση το λεύκο τσιμέντο, ειδικής κοκκομετρίας ασβεστολιθικής αμμου, υδράσβεστο και ειδικά οργανικά βελτιωτικά πρόσμεικτα. Για τη χρήση του απαιτείται μόνο προσθήκη νερού.

Χαρακτηρίζεται από:

- Σταθερή ποιότητα προϊόντος
- Ικανότητα διαπνοής του δομικού στοιχείου
- Άριστη πρόσφυση στο υπόστρωμα
- Υψηλή παραγωγικότητα με σημαντική μείωση του χρόνου και του κόστους αποπεράτωσης, .
- Εξασφαλισμένη άριστη ποιότητα της τελικής επιφάνειας (χωρίς πεταλίδες απο τον ασβέστη) ακόμα και σε ορεινά και παραθαλάσσια μέρη με αυξημένη υγρασία.

Πιστοποιημένο με σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 998-1, ως λευκό κονίαμα επιχρίσματος (φινιρίσματος) για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Πεδίο Εφαρμογής

Το Φ-510 εφαρμόζεται εσωτερικά και εξωτερικά όπως ο παραδοσιακός μαρμαροσοβάς όπου συνήθως αντικαθιστά. Ειδανικό για "τριφτές" τελικές επιφάνειες καθώς επίσης για διάφορες τεχνοτροπίες φινιρίσματος όπως (γραφίατο, χωριάτικο και μυκονιάτικο κ.α).

Τρόπος χρήσης

Αναμινύουμε το Φ-510 με καθαρό νερό (7 - 7,5lt / 30Kg) μέχρι να πετύχουμε την επιθυμητή εργασιμότητα. Η ανάμιξη είτε με το χέρι είτε με κάθε είδους αναδευτήρα ή πρέσα. Έπειτα το νωπό κονίαμα εφαρμόζεται όπως ο κοινός παραδοσιακός μαρμαροσοβάς σε πάχος περίπου 5mm Ακολουθεί τρίψιμο της επιφάνειας με κατάλληλο τριβίδι, αφού "τραβήξει" επαρκώς. Ο χρόνος κατεργασίας εξαρτάται από την απορροφητικότητα του υποστρώματος, τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και την εργασιμότητα του μείγματος.

Κατανάλωση

Ενδεικτική κατανάλωση 15kg/m² ανά cm πάχους

Συσκευασία

Χύδην σε σιλό πόλεως
Σάκοι 30 Kg - Παλέτα 1,44 τν

Αποθήκευση

Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε κλειστούς σάκους και σε χώρους προστατευμένους από την υγρασία

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή:	τσιμεντοειδής κονία
Απόχρωση:	Λευκή
Κοκκομετρία:	Μέγιστο 1,4 mm
Απαιτήση σε νερό:	7,5 lt/σακί 30 Kg
Φαινόμενο βάρος ξηρού κονιάματος:	1,40 ± 0,10 Kg/Lt
Φαινόμενο βάρος νωπού κονιάματος:	1,85 ± 0,05 Kg/Lt
Αντοχή σε θλίψη 28 ημερών: (EN 1015-11)	Κατηγορία CS II N/mm ²
Αντοχή σε κάμψη 28 ημερών: (EN 1015-11)	1,00 ± 0,20 N/mm ²
Αντοχή σε πρόσφυση 28 ημερών: (EN 1015-12)	≥0,20 N/mm ² - FP B
Τριχοειδής απορρόφηση νερού (EN 1015-18)	W _{c0}
Θερμική αγωγιμότητα: (λ _{10, dry}) (EN 1745)	0,59 W/mK
Υδρατμοπερατότητα (EN 1015-19)	μ≤15/35
Χρόνος ζωής στο δοχείο	2 h στους 20° C
Αντίσταση στη φωτιά: (EN 13501-1)	Κλάση A1

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Ο χρόνος ανάμιξης δεν πρέπει να είναι παρατεταμένος για να μην αλλοιωθούν οι ιδιότητες του υλικού
- Δεν συνίσταται η χρήση του μίγματος σε συνθήκες παγετού ή καύσωνα
- Το έτοιμο κονίαμα πρέπει να καταναλώνεται μέσα σε 30 λεπτά από την προσθήκη νερού
- Το προϊόν περιέχει τσιμέντο το οποίο αντιδρά αλκαλικά με το νερό και ταξινομείται ως ερεθιστικό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια η περιοχή θα πρέπει να πλυθεί χωρίς καθυστέρηση, με άφθονο νερό

Έτοιμος Λευκός Μαρμαροσβάς Φινιρίσματος



TITAN CEMENT SA
22A Halkidos Str., 111 43, Athens, Greece
12

EN 998-1:2016
DoP No: INTERMIX 4
General purpose rendering / plastering mortar
for internal and external use (GP/CS II)

Reaction to fire:	Euroclass A1
Capillary water absorption:	W_{c0}
Water vapour permeability coefficient (μ):	$\mu \leq 15/35$
Thermal conductivity ($\lambda_{10,dry}$):	0,59 W/mK
Adhesion:	$\geq 0,2$ N/mm² FP: B