

Πεταχτό Προετοιμασίας Επιφανειών για Επίχρισμα

Ιδιότητες - Περιγραφή

Το Π-220 είναι έτοιμο ξηρό κονίαμα με βάση το φαιό τσιμέντο, ειδικής κοκκομετρίας ασβεστολιθικής αμμου και ειδικά οργανικά βελτιωτικά πρόσμεικτα. Για τη χρήση του απαιτείται μόνο προσθήκη νερού.

Χαρακτηρίζεται από:

- Άριστη πρόσφυση στο υπόστρωμα
- Συνδυάζει υψηλές αντοχές ενώ αφήνει άγρια επιφάνεια ώστε να βελτιώνεται η πρόσφυση της ακόλουθης στρώσης του σοβά.
- Έχει σταθερή ποιότητα προϊόντος
- Υψηλή παραγωγικότητα με σημαντική μείωση του χρόνου και του κόστους αποπεράτωσης.
- Περιέχει μέγιστη κοκκομετρία αδρανούς 2mm ώστε να μην προκαλεί φθορές στα αναλώσιμα της πρέσας σακίου (ρότορα-στάτορα)
- Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Πιστοποιημένο με σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο EN

Πεδίο Εφαρμογής

Το Π-220 εφαρμόζεται εσωτερικά και εξωτερικά ως "πεταχτό" πάνω σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, τούβλο, θερμομορικών πλακών κ.λ.π., λειτουργώντας σαν συνδετική στρώση ενισχύοντας την πρόσφυση του σοβά που ακολουθεί.

Τρόπος χρήσης

Αφού απαλλαξουμε το υπόστρωμα που θελουμε να σοβατίσουμε από σκόνες, λάδια και γενικώς σαθρά πεδία, διαβρεχουμε την επιφάνεια και εφαρμόζουμε το υλικό. Αναμιγνύουμε το Π220 με καθαρό νερό (6-6,5lt / 40Kg) μέχρι να πετύχουμε την επιθυμητή εργασιμότητα.

Η εφαρμογή γίνεται το ίδιο εύκολα είτε με το χέρι με μυστρί είτε με πρέσα σοβατίσματος.

Ενδεικτικό πάχος εφαρμογής 5mm.

Κατανάλωση

Ενδεικτική κατανάλωση 16kg/m² ανά cm πάχους

Συσκευασία

Χύδην σε σιλό πόλεως

Σάκοι 40 Kg - Παλέτα 1,4 τν

Αποθήκευση

Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε κλειστούς σάκους και σε χώρους προστατευμένους από την υγρασία

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή:	τσιμεντοειδής κονία
Απόχρωση:	γκρι
Κοκκομετρία:	Μέγιστο 2 mm
Απαίτηση σε νερό:	6 lt/σακί 40 Kg
Φαινόμενο βάρος ξηρού κονιάματος:	1,6±0,10 Kg/Lt
Φαινόμενο βάρος νωπού κονιάματος:	1,8±0,05Kg/Lt
Αντοχή σε θλίψη 28 ημερών: (EN 1015-11)	Κατηγορία CS IV N/mm ²
Αντοχή σε πρόσφυση 28 ημερών: (EN 1015-12)	≥0,5 N/mm ² - FP B
Τριχοειδής Απορρόφηση νερού: (EN 1015-18)	W _c 0
Θερμική αγωγιμότητα: (λ _{10,dry}): (EN-1745)	0,49W/MK
Υδρατμοπερατότητα (EN 1015-19)	μ≤15/35
Χρόνος ζωής στο δοχείο:	2 h στους 20° C
Αντίσταση στη φωτιά: (EN 13501-1)	Κλάση A1

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Ο χρόνος ανάμιξης δεν πρέπει να είναι παρατεταμένος για να μην αλλοιωθούν οι ιδιότητες του υλικού
- Δεν συνιστάται η χρήση του μίγματος σε συνθήκες παγετού ή καύσωνα
- Υπερβολική προσθήκη νερού μειώνει τις αντοχές με πιθανότητα να δημιουργηθούν ρωγμές
- Το προϊόν περιέχει τσιμέντο το οποίο αντιδρά αλκαλικά με το νερό και ταξινομείται ως ερεθιστικό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια η περιοχή θα πρέπει να πλυθεί χωρίς καθυστέρηση, με άφθονο νερό

Πεταχτό Προετοιμασίας Επιφανειών για Επίχρισμα



TITAN CEMENT SA
22A Halkidos Str., 111 43, Athens, Greece
12

EN 998-1:2016
DoP No: INTERMIX 7
General purpose rendering / plastering mortar
for internal and external use (GP/CS IV)

Reaction to fire:	Euroclass A1
Capillary water absorption:	W_{c0}
Water vapour permeability coefficient (μ):	$\mu \leq 15/35$
Thermal conductivity ($\lambda_{10,dry}$):	0,49 W/mK
Adhesion:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ FP: B